
KAMBALA ESCURA

Nome Científico: Chlorophora excelsa Benth & Hook f. Chlorphora Regia

A.Chev

Família: Moraceae

Nomes Comuns: Mufufuta (Port.); Iatandza (Fr); West African albizzia

(Ing.); Zazange

Propriedades

Acabamento - permite bom acabamento

Trabalhabilidade - fácil de trabalhar

Colagem - satisfatória

Secagem - lenta, com baixa propensão para a abertura de fendas

Durabilidade - natural muito boa

Conservação - grande resistência a fungos

Utilização - carpintaria de interior e exterior, portas, escadas, mobiliário

Propriedade Físicas

Massa Volúmica: 600 – 650 Kg/m³

Retração Tangencial: 5,5%

Retração Radial: 3,5%
